



Technisches Merkblatt Mauer- und Putzmörtel 115, 25 kg

Stand: Dezember 2023

- Zum Mauern und Putzen für innen und außen
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe
- M 2,5 gem. DIN EN 998-2
- GP CS II gem. DIN EN 998-1

Eigenschaften

Mauermörtel hergestellt aus sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Bindemitteln, Zuschlägen und Additiven - daher sehr geschmeidig und besonders leicht zu verarbeiten. Als Mauermörtel wird er als Unter- und Oberputz im Innen- und Außenbereich sowie für Feuchträume verwendet. Für den Sockelbereich sowie bei erhöhten Festigkeitsansprüchen empfehlen wir einen Zementmörtel.

Vorbereitung

Mauersteine bestmöglich entstauben und saugende Steine vorfeuchten.
Putzuntergründe durch kräftiges Bürsten reinigen. Lose Teile entfernen.
Saugende Untergründe vornässen oder besser mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung

Sackinhalt 25 kg in ca. 3,5 l sauberes Wasser einrühren und solange durchmischen, bis der Frischmörtel klumpenfrei ist.

Keine anderen Zusätze beimischen!

Putz in Schichtstärken zwischen 10 mm und 20 mm aufziehen. Putzfläche mit der Abziehlplatte abziehen und mit dem Reibebrett abreiben. Frischen Mörtel vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gegebenenfalls feucht halten.

Ergiebigkeit und Verbrauch

Ein 25-kg-Sack Mauer- und Putzmörtel ergibt ca. 17 Liter Frischmörtel.
Bei 10 mm Putzstärke reichen 25 kg für ca. 1,7 m².

Lagerung

Trocken und sachgerecht.

Hinweis

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Dezember 2023

Weitere Auskünfte, sowie die Bereitstellung der Datenblätter

Weitere Auskünfte	Hersteller	Vertrieb
Bauvista GmbH & Co. KG Triftenstraße 115 D-32791 Lage Telefon: +49 5232 9497-0 Telefax: +49 5232 9497-19 E-Mail: info@bauvista.de Internet: www.bauvista.de	Sievert Baustoffe SE & Co. KG Mühlenschweg 115 D-49090 Osnabrück Internet: www.sievert.de	Bauvista GmbH & Co. KG Triftenstraße 115 D-32791 Lage Telefon: +49 5232 9497-0 Telefax: +49 5232 9497-19 E-Mail: info@bauvista.de Internet: www.bauvista.de