



Technisches Merkblatt Zementmörtel 120

Stand: April 2019

- Zum Mauern und Putzen für innen und außen
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe
- M 10 gem. DIN EN 998-2 bzw. NM III nach DIN V 18580
- GP CS IV gem. DIN EN 998-1

Eigenschaften

Ein Zement-Mörtel hergestellt aus sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Bindemitteln, Zuschlägen und Additiven - daher sehr geschmeidig und besonders leicht zu verarbeiten. Als Mauermörtel ist er für Ziegel-, Kalksand- und Natursteine geeignet. Als Putzmörtel wird er bei erhöhten Festigkeitsansprüchen, Feuchträumen und im Sockelbereich verwendet.

Vorbereitung

Mauersteine bestmöglich entstauben und saugende Steine vorfeuchten. Putzuntergründe durch kräftiges Bürsten reinigen. Lose Teile entfernen. Saugende Untergründe vornässen oder besser mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung

Sackinhalt in ca. 6 l sauberes Wasser einrühren und solange durchmischen bis der Frischmörtel klumpenfrei ist.

Keine anderen Zusätze beimischen!

Putz in Schichtstärken zwischen 10 mm und 20 mm aufziehen. Putzfläche mit der Abziehlplatte abziehen und mit dem Reibebrett abreiben. Frischen Mörtel vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gegebenenfalls feucht halten.

Ergiebigkeit und Verbrauch

Ein 40-kg-Sack Zement-Mörtel ergibt ca. 27 Liter Frischmörtel. Bei 10 mm Putzstärke reichen 40 kg für ca. 2,5 m².

Werkzeugempfehlung

Mischkübel oder Mischmaschine, Rührspaten, Maurer- bzw. Putzkelle, Putzabziehlplatte, Glättekelle, Kunststoff-, Holzreibebrett, Filzbrett.

Lagerung

Trocken und sachgerecht.

Hinweis

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
D-49090 Osnabrück
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de